

# MAPEGROUT 430

Szálerősítéssel, finomszemcsésű, normál kötésiidejű  
állékony (tixotróp) betonjavító habarcs



## ALKALMAZÁSI TERÜLET

A betonacélok oxidációja miatt károsodott betonszerkezetek betontakarásának helyreállítása.

### Jellemző alkalmazások

- Károsodott pillérek, gerendák és erkélyek éleinek javítása.
- Betonacélok betontakarásának helyreállítása.
- Olyan felületi hibák átsimítása, mint a kavicsfészkek, munkahézagok, zsaluzat távtartóinak üregei.
- Merev hézagok kitöltése.
- A beépítés vagy szállítás során megsérült előregyártott betonelemek gyorsjavítása.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapegrout 430** a MAPEI kutatólaboratóriumában kifejlesztett összetételű, cementből, osztályozott, finom szemcseméretű adalékanyagokból, speciális adalékszerekből és szintetikus szálakból álló előkevert, zsugorodáskompenzált száraz habarcs.

A **Mapegrout 430** kellő mennyiségű vízzel bekeverve nagyon könnyen bedolgozható állékony (tixotróp) habarccsá válik, amely 5-35 mm közötti rétegvastagságban dolgozható be akár függőleges felületekre is annak megereszkedése és zsaluzat használata nélkül.

Ha a **Mapegrout 430** habarcsot csak víz hozzáadásával készítik, akkor nedves körülmények közt érlelje a termék zsugorodás-kompenzált tulajdonságainak teljes és tökéletes kifejlődésének garantálására.

A **Mapegrout 430** zsugorodás-kompenzált tulajdonságának garantálásához nyílt levegőn történő szárításkor 0,25 tömeg%-nyi **Mapecure SRA** speciális, a plasztikus és hidraulikus zsugorodásokat csökkentő adalékszerrel adjon a keverékhez.

A **Mapecure SRA**-nak kiemelkedően fontos szerepe van a habarcs hatékonyabb érlelésében, és a **Mapegrout 430**-cal bekeverve műszakilag fejlett rendszernek számít, amelyben az adalékszer lelassítja a víz elpárolgását, és elősegíti a hidratációs kötések kialakulását. A **Mapecure SRA** belső utókezelőszerként viselkedik úgy, hogy kölcsönhatásba lép a cementösszetevőkkel, és az adalékszerrel nem kezelt habarcs értékeihez képest 20-50%-nyi mértékben csökkenti annak zsugorodását. Ez nyilvánvalóan kevesebb repedésjelenséget okoz.

A **Mapegrout 430** miután megszilárdult, a következő jellemzőkkel bír:

- közepes mechanikai szilárdság;
- a közepes minőségű betonokhoz hasonló rugalmassági modulus, hőtágulási együttható és páraáteresztő képesség;
- vízzáró;
- kitűnően tapad a már meglévő betonhoz, ha bedolgozás előtt a betont vízzel telítették, és a betonvasakhoz, különösen ha azokat előzetesen **Mapefer**-rel vagy **Mapefer 1K**-val kezelték;

A **Mapegrout 430** teljesíti az MSZ EN 1504-9 („Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására.

Fogalom meghatározások, követelmények, minőség-ellenőrzés és a megfelelés értékelése. Általános elvek a termékek és rendszerek használatára”) és az MSZ EN 1504-3 („Szerkezeti és nem szerkezeti javítás”) szabványok szerint az R3 osztályú szerkezeti habarcsokra előírt alapvető követelményeket.

## FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja a **Mapegrout 430**-at nagy nyomó igénybevételnek, nagy dinamikus terhelésnek vagy erős koptatásnak kitétt szerkezetekre: használjon helyette **Mapegrout Tissotropico**-t vagy **Mapegrout T60**-at.
- Ne használja a **Mapegrout 430**-at, ha az anyagot nagy távolságra kell szivattyúzni, illetve nagy szivattyúfejnél (használjon helyette **Mapegrout Easy Flow**-t).
- Ne használja a **Mapegrout 430**-at sima betonfelületre: a felületet mindig jól érdesítse fel, és készítsen pótlólagos vasalást, ha szükséges.
- Ne használja a **Mapegrout 430**-at kihorgonyzáshoz (használjon helyette **Mapefill**-t).
- Ne használja a **Mapegrout 430**-at zsaluzatba öntéshez (használjon helyette **Mapegrout Colabile**-t).
- Ne adjon a **Mapegrout 430**-hoz cementet vagy adalékszert.
- Ne adjon hozzá vizet, ha a keverék már kötni kezdett.
- Ne használja a **Mapegrout 430**-at +5°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten.
- Ne használja fel a **Mapegrout 430**-at, ha a csomagolás sérült, vagy már bontott.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### Aljzatelőkészítés

- Távolítsa el a sérült és leváló félben lévő betonrészeket addig, amíg sérülésmentes, tömör és megfelelően durva felületet nem kap. Az esetleges korábbi javításokat, ha nem tapadnak tökéletesen az aljzatra, szintén távolítsa el.
- Homokfúvással tisztítsa meg a betont és a betonacélokat a portól, rozsdától, cementtej maradványoktól, zsíroktól, olajoktól, és korábbi festések nyomaitól.
- Telítse az aljzatot vízzel. A **Mapegrout 430** bedolgozása előtt várja meg, hogy az aljzat felszínén lévő felesleges víz elpárologjon; szükség esetén a vizet sűrített levegővel vagy szivaccsal távolíthatja el.

### Bekeverés kézi bedolgozáshoz

- A betonkeverőbe töltsön be 4,4-4,6 liter vizet.
- Indítsa el a betonkeverőt, majd folyamatos keverés közben lassan szórja a **Mapegrout 430**-at a korábban betöltött vízhez.
- Ha a habarcs nyílt levegőn történő szilárdítása szükséges, a **Mapecure SRA**-t a keverési idő végén adagolja 0,25 tömeg%-nyi mértékben a keverékhez (0,25 kg minden 100 kg **Mapegrout 430**-hoz).
- Keverje 1-2 percig, majd ellenőrizze, hogy a keverék jól össze van-e dolgozva. Kaparja le a betonkeverő oldaláról és aljáról a nem tökéletesen elkeveredett port. Keverje további 2-3 percig.
- Az elkészítendő mennyiségtől függően alkalmazható habarcskeverő vagy keverőgépbe fogott keverőszár is. A keverést alacsony fordulatszámon végezze, hogy a habarcs ne habosodjon. A **Mapegrout 430** bedolgozási ideje +20°C-on kb. 1 óra.

### A habarcs bekeverése szórásos bedolgozáshoz

A habarcsot folyamatos keverésű habarcsszóró géppel, például Putzmeister MP 25 típusú, illetve G4 vagy G5 PTF típusú géppel készítse el.

Szórja bele a zsákok tartalmát a tartályába, és állítsa a folyásarányt a használt gép fajtájától függően választott mennyiségre, amíg a habarcs „folyékony vagy képlékeny” állagú nem lesz.

| Modell            | Forgó állórész | Keverő   | Folyásarány mérő (liter/óra) |
|-------------------|----------------|----------|------------------------------|
| Putzmeister MP 25 | D6 - Power     | standard | 330-380                      |
| PTF G4 vagy G5    | D6 - 3         | standard | 330-380                      |

### A habarcs bedolgozása

A habarcs vakolókanállal, simítóval vagy habarcsszóró géppel, függőleges vagy akár fej feletti felületekre is bedolgozható zsaluzat nélkül legfeljebb 35 mm rétegvastagságban.

Zsaluzat nélkül 30 mm-nél nagyobb vastagságban úgy dolgozza be, hogy a beton felszínét előzőleg érdesítse fel, és megfelelő vasalásokról gondoskodjon úgy, hogy a kiegészítő vasalást is legalább 20 mm betontakarást fedje.

A habarcs ennél kisebb vastagságban kiegészítő vasalás nélkül is felhordható, ha az aljzat megfelelően fel van érdesítve ahhoz, hogy a tágulást korlátozni tudja.

Betonfelületek javításakor a betonacélok homokfúvós megtisztítása után, a **Mapegrout 430** bedolgozása előtt **Mapefer**-rel vagy **Mapefer 1K**-val kezelje.

Ha még egy réteg **Mapegrout 430** bedolgozása szükséges, akkor azt az előző réteg kötésének befejeződése előtt (+20°C-on 4 órán belül) dolgozza be. Ha a javított felületet le kell simítani, használja a következő termékek egyikét a

követelményektől függően: **Monofinish**, **Planitop 200**, **Mapefinish**, **Mapelastic**, **Mapelastic Guard** vagy **Mapelastic Smart**. Kikeményedésük után a felület **Elastocolor Pittura**, **Elastocolor Rasante**, **Colorite Beton** vagy **Colorite Performance** festékekkel átfesthető.



A Mapegrout 430 bedolgozása simítóval



A Mapegrout 430 bedolgozása szórással



A Mapegrout 430 simítása sima simítóval



A Mapegrout 430 besimítása

## A BEDOLGOZÁS SORÁN ÉS AZUTÁN BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Csak eredeti palettán, fedett és száraz helyen tárolt **Mapegrout 430**-at használjon.
- Meleg időben hűvös helyen tárolja a terméket, és hideg vizet használjon a habarcs elkészítéséhez.
- Hideg időben fagytól védett helyen, kb. +20°C-on tárolja, és langyos vízzel keverje be a habarcsot.
- Javasolt a **Mapegrout 430** bedolgozása után annak gondos érlelése, főleg meleg vagy szeles időben, elkerülve a víz túl gyors elpárolgása okozta plasztikus zsugorodásból eredő felületi repedéseket. Permetezzen vizet a felületre 8-12 órán keresztül (minden 3-4 órában) legalább az első 48 órán át.

Alternatívaként a habarcs bedolgozása után terítsen rá egy réteg **Mapecure E**, vizes bázisú párazáró szert kisnyomású szivattyúval, vagy **Mapecure S**, oldószerbázisú habarcs- és betonérlelő bevonatot, vagy **Elastocolor Primer** oldószerbázisú, a nagy behatoló-képességű nedvszívó aljzatok alapozó és a javítóhabarcsok érlelőszerét. A **Mapecure E** és a **Mapecure S** kategóriájukban a piacon jelenleg létező legjobb minőségű termékek, amelyek megakadályozzák a rájuk kerülő rétegek tapadását. Ezért homokszórással teljesen eltávolítsa el, ha egy simítóbevonat vagy festés kerül később bedolgozásra. Ha az **Elastocolor Primer**-t használják kipárolgásgátló bevonatként, és az **Elastocolor Pittura** vagy **Elastocolor Rasante a** védőbevonat, akkor a kipárolgásgátló eltávolítása nem szükséges.

### Tisztítás

A habarcs megkötése előtt a szerszámok és az edények vízzel tisztíthatók le. Megkötött állapotban csak mechanikus úton, nagyon nehezen távolítható el.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

17 kg/m<sup>2</sup> minden cm rétegvastagsághoz.

### KISZERELÉS

25 kg-os zsákok.

### ELTARTHATÓ

Normál körülmények között, száraz helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban 12 hónapig.  
A termék eleget tesz az EC 1907/2006 (REACH) szabályozás XVII. csatolmány, 47. bekezdésben foglaltaknak.  
Különleges 25 kg-os vákuumcsomagolású polietilén zsákokban kerül forgalomba, amelyek a teljes építkezés folyamán eltarthatók kültérben. Eső nem befolyásolja tulajdonságait.

## AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Mapegrout 430** cementet tartalmaz, amely izzadtsággal vagy más testnedvekkel érintkezve azokkal irritáló alkáli reakcióba lép, és irritációt okozhat az arra érzékeny személyeknél. Szemkárosodást okozhat. A termék használatakor viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget, és tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szükséges óvintézkedéseket. Ha a termék szembe vagy bőrre kerül, mossa le azonnal bő, tiszta vízzel és forduljon orvoshoz!  
A termékünk biztonságos használatára, a további és teljes információ miatt olvassa el a vonatkozó legfrissebb Biztonsági Adatlapot.  
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

|  |   |
|--|---|
| <b>Mapegrout 430: szálerősítéssel, finomszemcsésű, zsugorodáskompenzált, közepes mechanikai szilárdságú, állékony (tixotróp) betonjavító habarcs, összhangban az MSZ EN 1504-3 szabvány, R3 osztály követelményeivel</b> |   |
| <b>MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)</b>   |   |
| <b>TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK</b>  |   |
| Az MSZ EN 1504-3 szabvány szerinti osztályozása:   | R3  |
| Típus:   | CC  |
| Állag:   | por   |
| Szín:  | szürke  |
| Adalékok legnagyobb átmérője (mm):   | 1,0   |
| Látszólagos sűrűség (kg/m <sup>3</sup> ):  | 1.250   |
| Szárazanyag tartalom (%)   | 100   |
| Kloridion-tartalom: minimális követelmény ≤ 0,05% - MSZ EN 1015-17 szerint (%):  | ≤ 0,05  |
| <b>ALKALMAZÁSI ADATOK (+20°C-on 50% relatív páratartalom mellett)</b>  |   |
| Keverék színe:   | szürke  |
| Keverési arány:  | 100 tömegrész <b>Mapegrout 430</b> -hoz 17,5-18,5 tömegrész víz (25 kg-os zsákonként kb. 4,4-4,6 liter víz) |
| Keverék állaga:  | állékony (tixotróp)   |
| Keverék sűrűsége (kg/m <sup>3</sup> ):   | 2000  |
| Keverék pH-ja:   | > 12,5  |
| Bedolgozási hőmérséklet:   | +5°C-tól +35°C-ig   |
| Bedolgozási idő:   | kb. 1 óra   |
| Várakozási idő két réteg bedolgozása között:   | legfeljebb 4 óra  |
| <b>VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK (keverővíz 18%)</b>  |   |

| Teljesítményjellemzők  | Próbamódszer                                       | Az MSZ EN 1504-3 szabvány szerint R3-as osztályú habarcs követelménye                   | A termék teljesítménye   |
|--|--|---|--|
| Nyomószilárdság (MPa):   | MSZ EN 12190                                       | ≥ 25 (28 nap múlva)   | > 7 ( 1 nap múlva)<br>> 25 ( 7 nap múlva)<br>> 30 (28 nap múlva) |
| Hajlítószilárdság (MPa):   | MSZ EN 196/1                                       | nincs   | > 2 ( 1 nap múlva)<br>> 4 ( 7 nap múlva)<br>> 6 (28 nap múlva)   |
| Nyomószilárdság vizsgálat során a rugalmassági modulusz (GPa):   | MSZ EN 13412                                       | ≥ 15 (28 nap múlva)   | 23 (28 nap múlva)  |
| Tapadás betonra (aljzat típusa (MC 0,40 – a/c = 0,40 arány) az MSZ EN 1766 szerint) (MPa):   | MSZ EN 1542  | ≥ 1,5 (28 nap múlva)  | > 2 (28 nap múlva)   |
| Ellenállás gyorsított szén-dioxidos telítéssel szemben:  | MSZ EN 13295                                       | Szén-dioxidos telítési mélység ≤ vonatkoztatási beton (típus: MC 0,45 a/c arány = 0,45) | a vizsgálaton megfelelt (*)                                      |
| Kapilláris nedvszívás (kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> ):  | MSZ EN 13057                                       | ≤ 0,5   | < 0,40   |
| Hőkompatibilitás tapadásonként mérve az MSZ EN 1542 szerint (MPa):<br>- fagyásgátló sókkal kezelt fagyás - olvadási ciklusok:<br>- fagyásgátló sókkal kezelt viharciklusok:<br>- fagyásgátló sókkal kezelt hőciklusok: | MSZ EN 13687/1<br>MSZ EN 13687/2<br>MSZ EN 13687/4 | ≥ 1,5 (50 ciklus után)<br>≥ 1,5 (30 ciklus után)<br>≥ 1,5 (30 ciklus után)              | > 1,5<br>> 1,5<br>> 1,5  |
| Tűzállóság:  | MSZ EN 13501-1                                     | Euroclass   | A1   |

(\*) A vizsgálaton megfelelt **Elastocolor Pittura**, **Elastocolor Rasante**, **Colorite Beton**, illetve **Colorite Performance** felületi védelem alkalmazása mellett.

## FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)

## JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a [www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapon.

**A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.**

1078-5-2021 (H)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

