

MAPECURE WG

Filmképző, vízes emulziós utókezelő szer betonhoz



LEÍRÁS

A **Mapecure WG** egy filmképző, kipárolgást gátló adalékszer, amelyet a beton felületére felhordva minimalizálja annak kipárolgását az érlelési folyamat során.

A **Mapecure WG** vékony, kipárolgást gátló filmréteget hoz létre, amely védi a beton felületét a Nap és a szél szárító hatásától és megelőzi a plasztikus zsugorodásból származó repedések kialakulását.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Megőrzi a beton felületének nedvességtartalmát az érlelési folyamat javításához.
- Segít megelőzni a plasztikus zsugorodást és a lehetséges repedéseket.
- Vízbázisú termék, tökéletesen kompatibilis a friss betonnal.
- Alapozóként is működik; nem szükséges eltávolítani a felületről a padlóburkolat leragasztása előtt.
- Javítja a cement hidratációs folyamatát és növeli annak szilárdságát összehasonlítva a nem érlelt betonéval.
- Helyettesíti a hagyományos utókezelési módszereket.
- A felületre történő felhordása után ellenáll az eső kimosó hatásának.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Mapecure WG** használható mind beltéri, mind kültéri felületekre. A **Mapecure WG** felhordható friss betonra, valamint olyan betonra is, amely már elkezdett kötni.

A **Mapecure WG** kifejezetten ajánlott a következőkre:

- ipari padlókhöz;
- utakhoz és gépjármű parkolókhöz;
- repülőtéri kifutópályákhoz;
- csatornákhöz;
- tárolótartályokhoz.

A TERMÉK BEDOLGOZÁSA

A **Mapecure WG** felhasználásra kész és a betonra akkor hordható fel, ha a környezeti hőmérséklet +5°C és +35°C között van.

A **Mapecure WG** ecsettel, hengerrel vagy szórással kézi pumpával és 5-10 m²/liter szállítási arányú szórófejjel hordható fel a betonra.

A terméket akkor hordja fel a beton felületére, ha már nincs kivézés. Ipari padlók esetén csak akkor hordja fel a terméket, ha a felület kialakítását már befejezték.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A termék előkészítése

A **Mapecure WG** felhordása előtt győződjön meg róla, hogy a terméket jól felkeverte. Ezután vigye fel a betonfelületre egyetlen vékony, egyenletes filmrétegben.

Ha a terméket ipari padlókon, utakon és gépjármű parkolóknak hordja fel, javasoljuk, hogy az alábbiak szerinti kombinációban használja az érlelés javítására:

- **Mapecrete Film** felületi kipárolgásgátló és adalékszer a felületi megjelenés javítására;
- a **Mapecure WG**-t akkor hordja fel, ha a felületképző műveletek befejeződtek.

MEGJEGYZÉSEK

A **Mapecure WG** kiváló alapozó és tapadásjavító is bármely betonra kerülő padlóburkolat alá.

Ez azt jelenti, hogy a **Mapecure WG**-t nem szükséges eltávolítani, ha az érlelési folyamat befejeződött.

TISZTÍTÁS

A **Mapecure WG** felhordásához használt eszközöket vízzel lehet lemosni a használat után azonnal.

ANYAGSZÜKSÉGLET

A **Mapecure WG** kiadóssága kb. 150-200 g/m².

Az anyagszükséglet változhat a beton hőmérsékletétől és a szél sebességétől függően. További információkkal kapcsolatban keresse a Mapei műszaki ügyfélszolgálatát.

KISZERELÉS

A **Mapecure WG** 200 literes hordókban és 25 kg-os kannákban elérhető.

TÁROLÁS

A **Mapecure WG** 12 hónapig tárolható bontatlan csomagolásban +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten.

Fagytól és közvetlen napsütéstől védje.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A keverékek osztályozására vonatkozó jelenlegi szabványok és szabályozások szerint a **Mapecure WG** nem minősül veszélyes anyagnak. Ennek ellenére védőkesztyű és védőszemüveg használata, valamint a vegyi termékek kezelésekor betartandó szokásos óvintézkedések figyelembevételre ajánlott. Zárt térben biztosítsa a megfelelő szellőzést a bedolgozás alatt és azután, valamint a száradás közben. Termékünk biztonságos használatára vonatkozó további és teljes tájékoztatást a biztonsági adatlap aktuális változata tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	folyós
Szín:	fehér
Sűrűség ISO 758 szerint (g/cm ³):	1,05 ± 0,02 +20°C -on
pH ISO 4316 szerint:	7,5 ± 1
Szárazanyag tartalom MSZ EN 480-8 szerint (%):	30
ASTM C156 (kg/m ²):	< 0,55 (vízvesztés 72 órával felhordás után)
ASTM C309 minősítés:	1. típus – A osztály
Állag:	folyós

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunk és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

7914-7-2018 (H)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

